

H23N13/1.4833

Pierwiastek	Zawartość	Pierwiastek	Zawartość
C	max. 0,20	Cr	22,0 - 25,0
Mn	max. 2,0	Ni	12,0 - 15,0
Si	max. 1,0		
P	max. 0,045		
S	max. 0,030		

Właściwości charakterystyczne.

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050°C.

Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania.

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.